

工业和信息化部文件

工信部原〔2017〕168号

工业和信息化部关于印发《重点新材料首批次 应用示范指导目录（2017年版）》的通告

为贯彻落实《新材料产业发展指南》，做好重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作，现发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2017年版）》。

特此通告。

(此页无正文)



重点新材料首批次应用示范指导目录（2017年版）

序号	材料名称	性能要求	应用领域
先进基础材料			
一 先进钢铁材料			
1	新型高性能掘进机刀具用钢	A、C类夹杂物≤0.5 级，B、D类夹杂物≤1.5 级；抗拉强度 > 2000MPa，热处理硬度 > 56HRC，冲击韧性 Aku > 20J。	机械
2	高档轴承钢	O≤7ppm, Ti≤15ppm, 夹杂物 A+B+C+D≤2 级, 最大颗粒夹杂物 DS≤0.5 级, 4.5GPa 赫兹应力下的接触疲劳寿命 L10 ≥ 5×10 ⁷ 次。	汽车、家电
3	高铁车轴用轨道交通用钢	光滑试样和缺口试样 10 ⁷ 周次旋转弯曲疲劳强度极限分别大于 350MPa 和 215MPa, 全尺寸疲劳性能要求: 轴身外表面受力 ≥ 240MPa 下完成 10 ⁷ 周次循环后无裂纹产生。	铁路
4	油气开采用高性能油井套管	屈服强度 758~862MPa, -10℃全尺寸冲击功 ≥ 60J; 在 180℃, 3.5MPa CO ₂ , 流速 1m/s 腐蚀条件下, 腐蚀速率 ≤ 0.25mm/a.	油气开采
5	大口径快速上卸扣套管	直径 508mm, 屈服强度 R _{t0.5} 为 379~552MPa, 上扣效率比 API 螺纹高 20%。	油气开采
6	优质焊材	镍基 690 焊材: 抗拉强度 550~750MPa; 镍基 625、镍基 276 和镍基 620 焊材: 抗拉强度 ≥ 690MPa, 一次探伤合格率 > 99%。	核电、火电、燃气轮机
7	特殊密封用丝带材	符合蜂窝密封、刷丝密封、W型密封及 C型密封用材标准, 丝材直径 0.07~0.2mm, 镀材厚度 0.05~0.15mm。	核电、燃气轮机、发动机
8	海洋工程及核电用高氮不锈钢	不锈钢粉末的氮含量 ≥ 0.6 %; 热等静压工艺制备, 孔隙度 ≤ 0.3 %, 抗拉强度 ≥ 900MPa, 屈服强度 ≥ 650MPa, 延伸率 ≥ 40 %, PRE ≥ 40。	海洋石油、核电
9	汽车用高端热作模具钢	磷含量 ≤ 0.010%, 硫含量 ≤ 0.003%, A、C类夹杂物 ≤ 0.5 级, B、D类夹杂物细系 ≤ 1.5 级, 粗系 ≤ 1.0 级, 钢材横向心部 V型缺口冲击功 ≥ 13.6J, 横向和纵向比 ≥ 0.85, 球化组织 AS1~AS4, 带状组织级别 SB 级。	汽车

序号	材料名称	性能要求	应用领域
10	特种无缝钢管	超超临界火电机组建设用高压锅炉管(耐热不锈钢 Super304、S740、HR3C 等), 核电建设蒸发器管(耐蚀钢 690U 型管)。耐高压 $\geq 25\text{ MPa}$, 耐高温 $\geq 600^\circ\text{C}$, 铅、锡、砷、锑、铋单个元素含量 $< 30\text{ ppm}$, 总含量 $< 120\text{ ppm}$, 耐腐蚀、长寿命等性能达到国际领先水平。	火电、核电
11	高精度高温合金管材	氧含量 $\leq 15\text{ ppm}$, 硫含量 $\leq 50\text{ ppm}$, 磷含量 $\leq 50\text{ ppm}$, 材料疏松和偏析 < 0.5 级, 屈服强度 $\geq 310\text{ MPa}$, 抗拉强度 $\geq 690\text{ MPa}$, 外径公差 $\pm 0.1\text{ mm}$, 壁厚公差 $(+10\%, -5\%)$ 。	航空
12	液化天然气船及岸线接头站储罐用特殊钢材	镍含量 8.5~10%, 磷含量 $\leq 0.005\%$, 硫含量 $\leq 0.002\%$, 屈服强度 $\geq 585\text{ MPa}$, 抗拉强度 680~820MPa, 延伸率 $\geq 18\%$, -196°C 低温下冲击功均值 $\geq 100\text{ J}$ 。	海洋工程、能源装备
13	船用耐蚀钢	下底板年腐蚀速率 $< 1\text{ mm}$, 上顶板 25 年腐蚀速率 $< 2\text{ mm}$, 包括钢板(厚度 8~40mm)、配套焊材及型材。	船舶
二 先进有色金属材料			
(一) 铝材			
1	大规格铝合金预拉伸板	板厚度 $\geq 80\text{ mm}$, 板宽度 $\geq 1600\text{ mm}$, 典型热处理状态抗拉强度级别 530MPa 以上, 断裂韧度水平 $\geq 24\text{ MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ 。	高端装备
2	高强韧轻量化结构件压铸铝合金	用半固态流变压铸工艺和高真空压铸工艺生产, 可进行 T6 热处理, 抗拉强度 $> 340\text{ MPa}$, 延伸率 $> 8\%$ 。	汽车、通讯
3	高性能车用铝合金板	牌号包括 6016~S、6016~IH、6A16、5182~RSS、5754 等十余种合金, 典型 6xxx 系铝合金板材延伸率 $A_{50} \geq 25\%$, r 值 ≥ 0.60 , 60 天停放后屈服强度 $\leq 140\text{ MPa}$, 烤漆硬化屈服强度增量 $\geq 80\text{ MPa}$ 。	汽车
4	高性能船舶用铝合金锻件	2618 合金压强叶轮模锻件重量 5~96Kg, 热处理状态 T61, 锻件要求高综合性能, 屈服强度 $\geq 340\text{ MPa}$, 抗拉强度 $\geq 390\text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 4\%$, 断面收缩率 $\geq 5\%$, 屈服强度比 0.82~0.90, 布氏硬度 ≥ 130 , 电导率 21~24Ms/m。	船舶
(二) 镁材			
5	大卷重高性能宽幅镁合金卷板	最大宽度 $> 1500\text{ mm}$, 厚度范围 1.0~4.0mm, 卷重 $\geq 1.5\text{ t}$, 抗拉强度 $\geq 270\text{ MPa}$, 屈服强度 $\geq 220\text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 15\%$ 。	汽车、3C 产品、轨道交通
(三) 钛材			
6	大尺寸钛合金铸件	轮廓尺寸长和宽 $> 2500\text{ mm}$, 最大单重 $> 1200\text{ kg}$, 抗拉强度 $> 895\text{ MPa}$, 屈服强度 $> 825\text{ MPa}$, 延伸率 $> 6\%$, 布氏硬度 > 365 。	船舶及海洋工程

序号	材料名称	性能要求	应用领域
7	宽幅钛合金板	牌号 TC4, 中厚板规格 (4.75~150) × (< 3000) × (< 3000) mm ³ , 薄板规格 (0.5~4.75) × (< 1800) × (< 3000) mm ³ , 抗拉强度 > 895 MPa, 屈服强度 > 830 MPa, 延伸率 > 8%。	航空、海洋工程
8	油井管用高强高韧钛合金	包括 110ksi 强度级的钛合金管材, 使用寿命 > 15 年。	石油天然气
9	大卷重宽幅纯钛带卷	宽度 ≥ 1000mm, 单卷重 > 3t, 牌号 Gr.1 力学性能: 抗拉强度 ≥ 240 MPa, 屈服强度 138~310 MPa, 延伸率 ≥ 24%; 牌号 Gr.2 力学性能: 抗拉强度 ≥ 345 MPa, 屈服强度 275~450 MPa, 延伸率 ≥ 20%。	海洋工程、海水淡化、核电
10	超薄壁钛及钛合金焊管	符合 GB/T3625 要求, 典型壁厚规格 0.5mm 和 0.8mm。	海水淡化
11	高温钛合金	室温性能: 抗拉强度 ≥ 1100 MPa, 屈服强度 ≥ 950 MPa, 延伸率 ≥ 8%, 弹性模量 ≥ 110 GPa, 冲击韧性 ≥ 10 J/cm ² ; 高温 650°C 性能: 抗拉强度 ≥ 650 MPa, 屈服强度 ≥ 580 MPa, 延伸率 ≥ 12%, 面缩率 ≥ 25%, 弹性模量 ≥ 90 GPa。	高端装备
(四)	其他		
12	原位自生陶瓷颗粒铝基复合材料	高强度铸造陶铝材料: 抗拉强度 ≥ 410 MPa, 弹性模量 ≥ 85 GPa, 延伸率 ≥ 2%; 高模量铸造陶铝材料: 抗拉强度 ≥ 360 MPa, 弹性模量 ≥ 90 GPa, 延伸率 ≥ 0.5%; 高塑性铸造陶铝材料: 抗拉强度 ≥ 350 MPa, 弹性模量 ≥ 73 GPa, 延伸率 ≥ 14%; 超高强变形陶铝材料: 抗拉强度 ≥ 805 MPa, 弹性模量 ≥ 76 GPa, 延伸率 ≥ 8%; 高抗疲劳变形陶铝材料: 抗拉强度 ≥ 610 MPa, 弹性模量 ≥ 83 GPa, 延伸率 ≥ 6%。	汽车工业、高端装备
三	先进化工材料		
(一)	特种橡胶		
1	高氟含量氟橡胶材料	门尼粘度 30~60, 拉伸强度 ≥ 12 MPa, 断裂伸长率 ≥ 120%; 275°C 老化后: 拉伸强度 ≥ 10 MPa, 断裂伸长率 ≥ 100%, 耐甲醇质量增重 ≤ 5%。	航空航天、化工
2	氢化丁腈橡胶	ACN%: 17~50%, 饱和度 80~99%, 门尼粘度 20~130。	汽车、高铁、轮船、油田、航空航天
(二)	工程塑料		

序号	材料名称	性能要求	应用领域
3	聚醚醚酮（PEEK）	玻璃化温度≥143℃，熔点≥334℃，拉伸强度（25℃）≥94MPa，断裂伸长率（25℃）≥40%，弯曲模量（25℃）≥4.0GPa，冲击强度（缺口）≥4.5kJ/m ² ，热变形温度（1.8MPa）≥150℃。	航空航天、环保
4	聚芳硫醚类（PAS）系列特种新材料产品（低氯级）	聚芳硫醚砜（PASS）、聚芳硫醚酮（PASK）。分子量5~8万、氯离子含量<600ppm。	航空航天、核动力、汽车、电子、石油化工、环保
5	聚酰亚胺及薄膜	热塑性薄膜：玻璃化温度>240℃，拉伸强度>100MPa，冲击强度>120kJ/m ² ，弯曲强度>120MPa，可挤出成型，3D打印成型。	汽车、石油、化工、纺织工业、电力电子、精密机械制造、航空、航天
		高导热石墨聚酰亚胺薄膜：面内取向度≥30%，双折射率≥0.08。	3C产品
		高铁耐电晕级聚酰亚胺薄膜：耐电晕性（20kV·mm, 50Hz/h）>100000h。	轨道交通
6	高流动性尼龙	拉伸强度>55MPa，弯曲强度>60MPa，简支梁缺口冲击强度>8kJ/m ² ，熔融指数（235℃, 0.325kg）10~30，熔点220~225℃。	汽车、电子电器、纺织工业
7	芳纶纤维材料制品	灰分<0.5%，芳纶纸击穿电压>20kV/mm，抗张强度>3.2kN/m，芳纶层压板击穿电压>40kV/mm，耐热等级达到220℃，阻燃达到VTM-0或V-0级，水萃取液电导率<5ms/m，180℃长期对硅油无污损，外观、层间结合状态与进口产品一致。	轨道交通、新能源、航空航天、电力装备
8	环保型阻燃工程塑料	垂直燃烧等级达UL94V-0级，灼热丝960℃、15s不起燃，抗熔滴，热变形温度（1.8MPa）≥170℃。	电力装备、电子电器
9	导热尼龙	导热系数0.8~3.0W/m·k，阻燃等级垂直燃烧UL94V-0级。击穿电压≥20kV/mm，耐黄变，满足不同功率的LED使用要求。	新型显示
10	轴承（传动系统）用工程塑料	在150℃热油、氧环境下放置1000小时：拉伸强度>90%，非缺口冲击强度>80%，弯曲强度>90%以上。	汽车、机床、家电等
11	汽车核心部件用尼龙复合材料	在85℃、相对湿度85%环境下放置1000小时：力学性能保持在80%以上；长期在120℃高温环境下使用不发生形变，冷热冲击循环300次，塑料件不开裂（-40℃和150℃）。	汽车
12	芳纶Ⅲ长纤维	密度≤1.43g/cm ³ ，拉伸强度4500~5500MPa，弹性模量156~175GPa，介电常数2.6，介电损耗tanδ=0.001，耐辐照7×10 ⁸ rad/h，工作温度-196℃~330℃，热分解温度550℃~600℃，断裂伸长率2.8~3.5%，极限氧指数42。	航天
(三) 膜材料			

序号	材料名称	性能要求	应用领域
13	双极膜电渗析膜	膜尺寸 $\geq 500 \times 1100 \text{ mm}^2$, 跨膜电压 $\leq 1.4 \text{ V}$ (电流密度为 600 A/m^2), 电流效率 $\geq 75\%$, 酸碱转化率 $\geq 90\%$, 寿命超过 1 年, 膜组件 100~1000 组, 单个膜组件 NaCl 处理量 20~200kg/h, 产酸、碱浓度 $< 2 \text{ mol/L}$ 。	化工
14	高性能锂电池隔膜	厚度 $5 \sim 20 \mu\text{m}$, 孔径 $0.03 \sim 0.2 \mu\text{m}$, 孔隙率 $30 \sim 50\%$, 透气率 (Gurley 值) $100 \sim 400 \text{ s}/100 \text{ ml}$ 。	新能源
15	高压反渗透复合膜材料	膜片脱盐率 $\geq 99.7\%$, 水通量 $\geq 40 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h}$, 膜元件 (8040 标准型) 脱盐率 $\geq 99.7\%$, 产水量 $\geq 34 \text{ m}^3/\text{d}$, 反渗透海水膜及元件测试标准 (进水氯化钠 32000ppm, 操作压力 5.5MPa, 温度 25°C)。	海水和苦咸水淡化、高盐废水资源化
16	高选择性纳滤复合膜材料	氯化钠截留率 $\leq 5\%$, 硫酸钠截留率 $\geq 98.5\%$, 水通量 $\geq 60 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h}$; 膜元件 (8040 标准型) 产水量 $\geq 30 \text{ m}^3/\text{d}$ 。	水质脱盐、脱硝; 盐水分散、浓缩
(四)	电子化工新材料		
17	环保水系剥离液	金属保护剂含量 $\leq 1\%$, 杂质金属离子含量 $\leq 100 \text{ ppb}$, 颗粒物 ($\geq 0.5 \mu\text{m}$) $\leq 50 \text{ 个/ml}$, 金属层损伤 $< 0.1 \text{ nm/min}$ 。	新型显示
18	超高纯化学试剂	盐酸、硝酸: 单个金属杂质含量 $< 100 \text{ ppt}$, 颗粒 ($\geq 0.2 \mu\text{m}$) $< 100 \text{ 个/ml}$; 高纯双氧水、硫酸、氢氟酸: 其中电子级金属离子 $\leq 10 \text{ ppb}$ 、颗粒 $\leq 100 (\geq 0.5 \mu\text{m})$; 半导体级金属杂质含量 $\leq 0.1 \text{ ppb}$ 、控制粒径/ $\mu\text{m} \leq 0.2$ 颗粒/个/ml; 芯片铜互连超高纯电镀液: 单个金属含量 $< 60 \text{ ppb}$, 颗粒 ($\geq 0.2 \mu\text{m}$) $< 100 \text{ 个/ml}$; 芯片铜互连超高纯电镀添加剂: 单个金属含量 $< 0.1 \text{ ppm}$, 颗粒 ($\geq 0.2 \mu\text{m}$) $< 100 \text{ 个/ml}$; 蚀刻后清洗液: 单个金属含量 $< 100 \text{ ppb}$, 颗粒 ($\geq 0.2 \mu\text{m}$) $< 100 \text{ 个/ml}$.	集成电路、新型显示
19	CMP 抛光材料	CMP 抛光液: 小于 45 纳米线宽集成电路制造用 CMP 抛光液系列产品, 包括铜抛光液、铜阻挡层铜抛光液、氧化物铜抛光液、多晶硅铜抛光液、钨抛光液等; 200~300mm 硅片工艺用抛光液; CMP 抛光垫、CMP 修整盘: 200~300mm 集成电路制造 CMP 工艺用抛光垫、修整盘; 200~300mm 硅片工艺用抛光垫、修整盘。	集成电路
20	光刻胶及配套试剂	I 线光刻胶: 6 英寸、8 英寸、12 英寸集成电路制造用 I 线光刻胶; KrF 光刻胶: 8 英寸、12 英寸集成电路制造光刻工艺用 KrF 光刻胶; ArF/ArFi 光刻胶: 12 英寸集成电路制造光刻工艺用 ArF 和 ArFi 浸没式光刻胶; 光刻胶抗反射层: 与 KrF、ArF 和 ArFi 浸没式光刻胶配套的抗反射层材; 厚膜光刻胶: 3D 集成等系统级封装用光刻胶; 光刻胶显影液、光刻胶剥离液: 与 KrF、ArF 和 ArFi 浸没式光刻胶配套的光刻胶显影液、光刻胶剥离液。	集成电路

序号	材料名称	性能要求	应用领域
21	特种气体	高纯氯气：纯度≥99.999%，H ₂ O≤1.0ppm，CO ₂ ≤2.0ppmv，CO≤1.5ppmv，O ₂ ≤1.0ppmv，CH ₄ ≤0.1ppmv；三氯氢硅：纯度≥99.99%，一氯甲烷含量<10ppm，二氯氢硅含量≤100ppm，四氯化硅含量≤100ppm，铁含量≤30ppb，镍含量≤2ppb； 锗烷：纯度≥99.999%，H ₂ <50ppmv，O ₂ +A ₂ ≤2ppmv；N ₂ ≤2ppmv，CO≤1ppmv；CO ₂ ≤1ppmv；CH ₄ ≤1ppmv；H ₂ O≤3ppm；氯化氢、氧化亚氮纯度≥99.999%；氧硫化碳、乙硼烷纯度≥99.99%；砷烷、磷烷、硅烷纯度≥99.9999%。	集成电路、新型显示
22	大尺寸 LCD 显示用高性能黑色、彩色、PS 光刻胶	色域面积>72%，对比度>10000，残膜率>85%，OD 值>4.1，RR 值>90%。	新型显示
23	电子胶有机硅材料	热导率≥4.0 W/m·K，体积电阻≥10 ¹⁴ Ω·cm，击穿电压≥20kV/mm，阻燃性可达 UL94 V-0。	航空、航天、建筑、电子电气、汽车、机械、医疗
(五)	其他先进化工材料		
24	生物基增塑剂	100%替代邻苯类增塑剂，抗老化性能>1200h (ASTM G-154)，环保指标通过欧盟 REACH 法规认证，绿色安全无毒。	医疗
25	自抛光防污涂料	与阴极保护相容性：防污涂层与防锈涂层之间（包括连接涂层）的剥离在人造漏涂孔外缘起10mm范围内，在近海的浅海浸泡试验环境里，可以达到36个月以上的防污能力，涂装在远洋船舶上，可提供60个月以上的防污保护。	船舶
四	先进无机非金属材料		
(一)	特种玻璃		
1	高硼硅耐热防火玻璃	800℃火焰冲击下保持90~180分钟不炸裂，膨胀系数(32~50)×10 ⁻⁷ /℃，玻璃软化点>840℃。	电子、化工、航天、建筑、船舶
2	大口径、耐高温高纯石英玻璃管	金属杂质总含量≤18ppm，外径200~400mm。	集成电路
3	光掩膜用高纯合成石英玻璃基板	光学透过率230nm时≥88%，260nm时≥90%，金属杂质总含量≤1ppm，正反两面平面度≤50μm，最大规格1220×1400×14mm ³ 。	微电子光电子制造

序号	材料名称	性能要求	应用领域
4	滤光片	蓝玻璃红外截止滤光片：透过率 AR (420~670nm, Rmax < 0.9%) , UVIR (350~390nm, Tavg ≤3%)；图案的外围和内径部分四角直线度(毛刺)5μm以内，偏心50μm以内，最外围中心和印刷内径中心的差异在50μm以内、偏心50μm以内；图形胶层厚度10μm以下，透过率Tmax < 0.2% (400~650nm)，反射率Rmax < 4% (400~650nm)；组立件支架的粘着力>3kg/cm；五代彩色滤光片：BM厚度1.2±0.3μm；BM OD≥4.0；RGB厚度2.28±0.3μm；导电膜组抗值≤30Ω/□；导电膜厚度1500±200Å；角段差<0.5μm；PS高度3.15±0.15μm。	3C产品
5	无碱玻璃基板	应变点655~686℃，软化点970±10℃，线热膨胀系数(20~380℃条件下)：(30~38)×10 ⁻⁷ /℃；密度2.37~2.55g/cm ³ 。	新型显示
6	高铝硅酸盐盖板玻璃	表面应力>850MPa，应力层厚度>35μm，四点抗弯强度>600MPa。	新型显示、航空
7	偏光片	尺寸收缩率<0.8%，表面硬度>3H。	
(二) 绿色建材			
8	防污型绝缘材料	憎水性HC1~HC2级，污秽耐受电压跟普通釉绝缘子相比，污秽耐受电压≥1.5倍，涂层耐磨性≤0.2g，耐漏电起痕及电蚀损≥TMA4.5级，支柱绝缘子弯曲破坏应力100MPa，悬式绝缘子抗拉强度960kN，使用温度-40~105℃，抗拉负荷≥300kN。	电力装备
(三) 先进陶瓷粉体及制品			
9	高透过氮氧化铝陶瓷	厚度3mm，窗口红外透过率>81%，弯曲强度≥300MPa，硬度≥1850，断裂韧性≥2.0MPa·m ^{1/2} ，窗口尺寸≥160×160×3mm ³ 。	新一代光电设备
10	碳化硅陶瓷膜过滤材料	Φ60×(1000~2500)×10mm ³ ，支撑体孔径60~70μm，气孔率≥32%，膜层孔径10~20μm，膜层气孔率≥38%，弯曲强度≥15MPa；耐酸性≥98%，耐碱性≥99%，热胀系数5.46×10 ⁻⁶ /K。	化工、能源、电力装备、冶金、环保
11	特高压套管	产品总高度10.58m，由5节组成，整柱弯曲破坏负荷26kN，内水压破坏负荷≥2.6MPa。	电力装备
12	氮化铝陶瓷粉体及基板	粉体：碳含量≤300ppm，氧含量≤0.75%，粒度分布D10≤0.65μm，D50≤1.30μm，D90≤3.20μm；比面积≥2.8m ² /g；基板：密度≥3.30g/cm ³ ，热导率(20℃)≥180W/m·K，抗折强度≥380MPa，线膨胀系数(RT~500℃)4.6~4.8×10 ⁻⁶ /℃，表面粗糙度≤0.3μm。	高铁、新型显示、新能源汽车、光通讯和智能电网
13	高性能氮化硅陶瓷材料	致密度≥99%，弯曲强度≥900MPa，维氏硬度≥1550，断裂韧性9~10MPa·m ^{1/2} ，弹性模量≥320GPa，热膨胀系数≤3.3×10 ⁻⁶ ，韦布尔模数>12，热导率20~90W/m·K。	光伏、风电、航空航天、环保、机械、汽车、冶金、电子
14	片式多层陶瓷电容器用介质材料	粉末物理性能：粉体粒径≤0.8mm，烧结温度≤1150℃；瓷体常温电性能：介电常数2000~4000，损耗<2%，绝缘电阻率≥1×10 ¹² Ω·cm；瓷体温度特性(-55℃~+125℃)：-15%≤ΔC/C0≤+15% (无偏压)、-25%≤ΔC/C0≤+15% (施加偏压2V/mm)。	电子

序号	材料名称	性能要求	应用领域
(四)	人工晶体		
15	LED 用蓝宝石衬底片	晶片直径: 6吋衬底 $150\pm0.2\text{mm}$, 8吋衬底 $200\pm0.2\text{mm}$; 晶片厚度: 6吋衬底 $1300\pm30\mu\text{m}$, 8吋衬底 $1500\pm50\mu\text{m}$; 定位面方向: A (11~20) TOM0±0.2°; 平边长度: 6吋衬底 $50\pm1.0\text{mm}$, 8吋衬底 $100\pm1.0\text{mm}$; 晶向: 6吋衬底 C (0001) TOM0.2±0.05°, C (0001) TOA (11~20) 0±0.1°, 8吋衬底 C (0001) TOM0.2±0.1°, C (0001) TOA (11~20) 0±0.1°; 整体平整度: 6吋衬底 $\leq10\mu\text{m}$, 8吋衬底 $\leq15\mu\text{m}$; 局部平整度: 6吋衬底 $\leq2\mu\text{m}$, 8吋衬底 $\leq2.5\mu\text{m}$; 弯曲度: 6吋衬底 $-20\mu\text{m} < \text{BOW} < 0\mu\text{m}$, 8吋衬底 $-25\mu\text{m} < \text{BOW} < 0\mu\text{m}$; 翘曲度: 6吋衬底 $\leq25\mu\text{m}$, 8吋衬底 $\leq30\mu\text{m}$; 抛光面粗糙度: 6吋衬底 $\text{Ra}\leq0.2\text{nm}$, 8吋衬底 $\text{Ra}\leq0.3\text{nm}$; 背面粗糙度= $0.8\sim1.2\mu\text{m}$; 位错密度 $\leq1000\text{pc}/\text{cm}^2$.	新型显示、3C 产品
16	溴化镧闪烁晶体	块状晶体探测器尺寸 $\geq\Phi50\times50\text{mm}^3$, 衰减时间 $\leq20\text{ns}$, 能量分辨 $\Delta E/E\leq3.5\%$, 时间分辨 $\leq300\text{ps}$, 阵列式晶体探测器衰减时间 $\leq35\text{ns}$, 峰谷比 ≥6.5 , 能量分辨优于 13%@511KeV。	医疗器械、安全检查
17	单或双掺 La、Yb、Er、Nd、Lu、Ce 等稀土元素系列人工晶体	高光输出、快衰减, 衰减时间 $\leq30\text{ns}$, 光产额 $\geq60\text{Ph/KeV}$ 。	医疗器械、安全检查、地质勘探
18	元素级化学气相沉积硫化锌	使用波段 $3\sim5\mu\text{m}$, $8\sim12\mu\text{m}$, 使用波段内透过率 $>72\%$ (使用环境 $>300^\circ\text{C}$), 努普硬度 $>210\text{kg/mm}^2$, 弯曲强度 $>100\text{MPa}$, 热导率 $16.8\text{W/m}\cdot\text{k}$, 热膨胀系数 ($\times10^{-6}/\text{K}$) 7.2 (473K)。	光电技术、红外探测
19	人造金刚石复合材料	粒度集中度 $\pm10\mu\text{m}$, 形状长短轴比 <1.3 满足 $0.8\sim0.1\text{mm}$ 厚度, 300mm 直径范围内的蓝宝石, 电子硅等材料平坦化加工精度要求: 表面厚度差 $\leq8\mu\text{m}$, 表面粗糙度达到纳米级。	刀具、信息产业
20	立方氮化硼复合材料	CBN 复合材料元件: 磨轮线速度 $>160\text{m/s}$, 去除率为刚玉复合材料的 50 倍以上, 加工零部件的形位公差精度 $<5\mu\text{m}$, 表面粗糙度 $<0.3\mu\text{m}$ 。	汽车、机床、航天
21	碲锌镉晶体	晶锭直径 $\geq100\text{mm}$, 单晶尺寸 $\geq2000\text{mm}^3$, 成分偏差 $\leq5\%$, 电阻率 $\geq1\times10^{10}\Omega\cdot\text{cm}$, 电子迁移率和寿命积 $\geq2\times10^3\text{cm}^2/\text{V}$ 。碲锌镉探测器对 241Am@59.5KeV 的能量分辨率 $\leq5\%$, 峰谷比 ≥80 , 对 137Cs@662KeV 的能量分辨率 $\leq1.5\%$, 峰康比 ≥2 , 空间分辨率 $\leq0.2\text{mm}$, 计数率 $\geq1\text{M}/\text{s/mm}^2$ 。	环境检测、医疗器械
(五)	矿物功能材料		
22	矿物无机凝胶	表观粘度 $\geq2000\text{mP}\cdot\text{s}$, 触变指数 ≥8 , 溶解速度 $\leq10\text{min}$ (2%水分散体系), 悬浮率 $\geq98\%$ 。	化工、医药

序号	材料名称	性能要求	应用领域
23	高性能无机非金属矿物填充材料	可研磨至亚纳米级，细度达 1500 目以上。	化工、医药
24	环保型、高稳定摩擦材料	镉≤0.01%，六价铬≤0.1%，铅≤0.1%，汞≤0.1%，常温剪切强度≥4.5MPa，高温剪切强度≥2.5MPa。摩擦系数在其设定的工作摩擦系数值的±10%的范围内，产品寿命为原来的 2~5 倍。	汽车
25	汽车尾气处理材料	净化 NOx 还原剂固体储氨（氨合氯化镁、钙、锶）材料：氨气含量 45~54%wt 以上； SCR 蜂窝催化剂材料：催化起燃温度 < 200℃，比表面积 100m ² /g； 莫来石颗粒过滤器（DPF）材料：抗热性 > 1100℃，开孔率 > 50%； 氮氧化物吸附材料：脱附温度 > 200℃。	汽车
26	高纯石墨	固定碳含量 C≥99.999%。	航空航天、新能源汽车
27	高纯石英粉体	40~150 目，SiO ₂ 含量 > 99.95%，杂质含量≤75ppm。	石英玻璃加工、石英坩埚
五	其他材料		
(一)	稀有金属		
1	新型电接触贵金属材料	PtIr 系列材料：PtIr10：电阻率≤25 μΩ·cm，温升≤50℃，工作寿命≥1000h；PtIr25：电阻率≤34 μΩ·cm，温升≤60℃，工作寿命≥1000h； 金基系列材料：AuAgCu ₂₀₋₁₀ ：电阻率≤15 μΩ·cm，温升≤40℃，工作寿命≥20000h；AuCuAg ₃₅₋₅ ：电阻率≤20 μΩ·cm，温升≤50℃，工作寿命≥20000h； AgSnO ₂ 系列材料：AgSnO ₂ (10) Bi ₂ O ₃ (0.5)：电阻率≤2.3 μΩ·cm，温升≤60℃，工作寿命≥30 万次；AgSnO ₂ (12) Bi ₂ O ₃ (0.5)：电阻率≤2.5 μΩ·cm，温升≤60℃，工作寿命≥30 万次；AgSnO ₂ (10)：电阻率≤2.2 μΩ·cm，温升≤40℃，工作寿命≥25 万次；AgSnO ₂ (12)：电阻率≤2.5 μΩ·cm，温升≤40℃，工作寿命≥25 万次； Ag-MeO 系列材料：AgCuONiO：电阻率≤2.0 μΩ·cm，温升≤40℃，工作寿命≥20 万次；(2) AgMgONiO：电阻率≤2.1 μΩ·cm，温升≤40℃，工作寿命≥20 万次； AgCuZnNi 系材料：AgCuZn6Ni ₁ ：电阻率≤4 μΩ·cm，温升≤50℃，工作寿命≥20 万次。	电子信息

序号	材料名称	性能要求	应用领域
2	电子浆料	片式元器件用导电银浆：方阻 $\leq 10\text{m}\Omega/\square$ ，烧结膜厚 $7\sim 9\mu\text{m}$ ，初始附着力 $\geq 35\text{N}$ ，抗焊料侵蚀： $260^\circ\text{C}、30\text{s}$ 、侵3次，阻值 $\leq 20\Omega$ ；耐酸性：5%的硫酸中浸泡30分钟，用胶带拉不脱落；钉系电阻浆料：方阻 $10\Omega\sim 1\text{m}\Omega/\square$ ，温度系数 $\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ，短时间过负荷阻值变化率 $\pm 1\%$ ，静电放电阻值变化率 $\pm 1\%$ ；光伏用正面银浆：方块电阻 $\leq 10\text{m}\Omega/\square$ ，附着力 $\geq 3\text{N}$ 。	航空、航天、电子信息、光伏太阳能
3	形状记忆合金及智能材料	单程形状记忆效应 $\geq 8\%$ ，双程形状记忆效应 $\geq 3\%$ ，超弹性效应 $\geq 4\%$ ，相转变温度 $-80\sim 500^\circ\text{C}$ 。	高端装备
4	稀有金属涂层材料	高温合金稀有金属防护涂层材料：氧含量 $\leq 300\text{ppm}$ ，涂层在 900°C 完全抗氧化，并具备良好的抗热疲劳性能；复式碳化钨基稀有金属陶瓷涂层材料：硬度 HRC45~65，使用温度 $-140\sim 800^\circ\text{C}$ ；高耐蚀耐磨涂层材料：结合强度 $\geq 200\text{MPa}$ ，硬度 HRC30~65，孔隙率 $\leq 0.5\%$ ，抗中性盐雾腐蚀 ≥ 500 小时；多组元 MCrAlY 涂层材料：O、N、C、S 总和 $\leq 500\text{ppm}$ ，结合强度 $\geq 50\text{MPa}$ ， 1050°C 水淬 ≥ 50 次， 1050°C （200h）完全抗氧化级；高隔热涂层材料 YSZ 复相陶瓷材料：熔点 $> 2000\text{K}$ ， 1200°C （100h）无相变，热导率 $< 1.2\text{W/m}\cdot\text{K}$ ；可磨耗封严涂层材料：使用温度 $350\sim 1050^\circ\text{C}$ ，硬度 HR15Y40~85，结合强度 $\geq 5\text{MPa}$ ，工况温度下 350m/s 可磨耗试验涂层无剥落掉块；冷喷涂超细合金粉末涂层材料：粉末粒度 D90 $\leq 16\mu\text{m}$ ，振实密度 $\geq 4.0\text{g/cm}^3$ ，近球形粉末形貌。	国防军工、高端装备零部件表面强化
(二) 溅射靶材			
5	高纯钴靶	晶粒尺寸 $\leq 50\mu\text{m}$ ，焊合率 $> 99\%$ ，满足 $200\sim 300\text{mm}$ 半导体制造要求。	集成电路
6	超高纯 NiPt 合金靶材	纯度 $\geq 4\text{N}$ ；晶粒尺寸 $\leq 100\mu\text{m}$ ，钎焊焊合率 $\geq 95\%$ ，最大单伤 $\leq 2\%$ ，尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ，表面粗糙度 $R_a \leq 0.8\mu\text{m}$ ，清洁度符合电子级要求。	集成电路
7	铜和铜合金靶	纯度 $\geq 6\text{N}$ ，晶粒尺寸 $\leq 50\mu\text{m}$ ，焊合率 $\geq 99\%$ ，尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ，表面粗糙度 $R_a \leq 0.4\mu\text{m}$ ，清洁度符合电子级要求。	集成电路
8	钛和钛合金靶	纯度 $\geq 4\text{N5}$ ，晶粒尺寸 $\leq 20\mu\text{m}$ ，靶材与背板扩散焊接，焊合率 $\geq 98\%$ ，清洁度符合电子级要求。	集成电路
(三) 其他			
9	耐高流速铜合金管材	抗拉强度 $\geq 600\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 300\text{MPa}$ ，延伸率 $\geq 20\%$ ，耐海水腐蚀性能 $\leq 0.01\text{mm/a}$ ，全海域海水介质中设计流速 $\geq 5\text{m/s}$ 。	船舶与海洋工程

序号	材料名称	性能要求	应用领域
10	高性能高精度铜合金丝线材	抗拉强度 $\geq 475\text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 6\%$, 导电率 $\geq 90\% \text{ IACS}$, 软化温度 $\geq 350^\circ\text{C}$, 直径 $0.080\text{--}0.300\text{mm}$, 长度 $\geq 15\text{km}$ 。	电力工程、电子信息
11	铜铝复合材料	抗拉强度 $\geq 110\text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 11\%$, 界面结合强度 $\geq 40\text{ MPa}$, 直流电阻率 $\leq 0.025\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 。	电力装备、航空航天、先进轨道交通
12	高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔	高频微波覆铜板: 介电常数(DK) 3.50 ± 0.05 (10GHz), 高频损耗 < 0.004 (10GHz), 玻璃化温度 $> 200^\circ\text{C}$, 剥离强度 $> 0.8\text{ N/mm}$; 高密度覆铜板: 玻璃化温度 $> 250^\circ\text{C}$, 平面膨胀系数 ≤ 28 。	电子电路
13	复杂岩层、深部钻探用新型结构硬质合金	断裂韧性 $> 30\text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ 。	油气开采、矿产开发、海洋勘探
14	磁性载体	比饱和磁化强度 $40\text{--}70\text{ emu/g}$, 体积电阻率 $1\times 10^{12}\text{--}1\times 10^{17}\Omega \cdot \text{cm}$, 粒度(D50) $30\text{--}50\mu\text{m}$, 流动性 15~60s。	静电图像显影剂
15	软磁复合材料	饱和磁感应强度 $> 1.95\text{ T}$, 损耗 $< 80\text{W/kg}$ (1.5T、1kHz 条件下), 横向断裂强度 $\geq 100\text{ MPa}$ 。	高功率密度、高转矩密度、高效永磁无刷电机, 可用于电动车驱动、机器人伺服驱动
关键战略材料			
一	高性能纤维及复合材料		
1	高性能碳纤维	高强型: 拉伸强度 $\geq 4900\text{ MPa}$, CV $\leq 5\%$, 拉伸模量 230~250GPa, CV $\leq 2\%$; 高强中模型: 拉伸强度 $\geq 5500\text{ MPa}$, CV $\leq 5\%$, 拉伸模量 280~300GPa, CV $\leq 2\%$ 。	航空、航天、轨道交通、海工、风电装备、压力容器。不包括体育休闲产品制造
2	碳纤维复合芯导线	导电率 $\geq 63.0\% \text{ IACS}$, 抗拉强度 $\geq 2100\text{ MPa}$, 线膨胀系数 $\leq 2.0\times 10^{-6}/\text{^\circ C}$, 玻璃化转变温度 $\geq 150^\circ\text{C}$, 弹性模量 $\geq 110\text{ GPa}$, 芯棒卷绕半径满足 50D 不开裂、不断裂。	超高压线路建设
3	汽车用碳纤维复合材料	密度 $< 2\text{g/cm}^3$, 抗拉强度 $\geq 2100\text{ MPa}$, 抗拉弹性模量 23000~43000Mpa。	汽车

序号	材料名称	性能要求	应用领域
4	碳化硅纤维预制体	预制体密度 $\geq 1.2 \text{ g/cm}^3$, 纤维体积分数 35~55%, 热处理失重率 $\leq 1\%$, 重量偏差率 $\leq 2\%$ 。	航空航天、能源、交通、电子、化工、环保、核电
5	耐高温连续碳化硅纤维	拉伸强度 $\geq 2.8 \text{ GPa}$, 杨氏模量 $\geq 200 \text{ GPa}$, 伸长率 1.2~1.8%, 纤度 $180 \pm 10 \text{ tex}$, 氧含量 $\leq 12\%$, 1100°C , 空气 10 小时, 强度保留率 $\geq 85\%$ 。	航空航天
6	玄武岩纤维	耐温温度-269~650°C, 弹性模量 $\geq 80 \text{ GPa}$, 抗拉强度 $\geq 3800 \text{ MPa}$ 。	消防、环保、航空航天、汽车、船舶
7	航空制动用碳/碳复合材料	密度 $\geq 1.76 \text{ g/cm}^3$, 抗压强度 $\geq 140 \text{ MPa}$, 抗弯强度 $\geq 120 \text{ MPa}$, 层间剪切强度 $\geq 12 \text{ MPa}$, 热导率 $\geq 30 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, 石墨化率 $\geq 45\%$ 。	航空
二 稀土功能材料			
1	高性能稀土发光材料	高端显示用新型发光材料: 满足显示色域超过 95%NTSC 应用需求, 满足 600 mA/mm^2 高密度能量激发应用需要, 在 120°C 轻铝酸盐荧光粉亮度衰减率下降 50%。生物农业照明发光材料: 满足 360~460nm LED 芯片激发, 发光波长在 400~800nm, 发光强度满足水果生长和植物生长所需光生理作用需要。	新型显示、生物农业照明
2	高性能钕铁硼永磁体	晶界扩散 Dy/Tb 等系列、52SH 档产品, 综合重稀土含量 ($1\text{Tb}=2\text{Dy}$) $< 1\text{wt\%}$; 45UH 档产品, 综合重稀土含量 $< 4\text{wt\%}$; 44EH 档产品, 综合重稀土含量 $< 8.5\text{wt\%}$; $BH+Hcj > 75$, 产品性能达到国际先进水平; 高性能辐射和多极磁环磁性能: 剩磁 $B_r \geq 13.7 \text{ kGs}$, 内禀矫顽力 $Hcj \geq 12 \text{ kOe}$, 最大磁能积 (BH) $\max \geq 45 \text{ MGOe}$, 高矫顽力辐射和多极磁环磁性能: 剩磁 $B_r \geq 12 \text{ kGs}$, 内禀矫顽力 $Hcj \geq 25 \text{ kOe}$, 最大磁能积 (BH) $\max \geq 35 \text{ MGOe}$; 多极各向异性磁环: 内径外径比: 0.1~0.9, 峰值 $> 6000 \text{ Gs}$; 高低温退磁: -20°C 保温 1 小时然后升至 180°C 保温 1 小时, 10 次循环, 产品磁性能不可逆损失 $< 5\%$; 磁环最大高度 $> 50 \text{ mm}$; 极点磁密不均匀度 $\leq 3\%$; 耐蚀性: HAST 实验, 在温度 130°C , 压力 0.26 MPa , 湿度 95%, 240 h 失重 $< 1 \text{ mg/cm}^2$ 。	新能源汽车、高铁、机器人、消费电子
3	新型铈磁体	铈含量占稀土总量 $\geq 30\%$, $(BH)_{\max} (\text{MGOe}) + Hcj (\text{kOe}) \geq 50$, 铈替代量 $\geq 50\%$ 时, $(BH)_{\max} \geq 24 \text{ MGOe}$, 矫顽力 $\geq 10 \text{ kOe}$ 。	家用电器
4	工业烟气稀土基及 SCR 稀土无钒脱硝催化剂	横向抗压强度 $\geq 0.55 \text{ MPa}$, 纵向抗压强度 $\geq 1.5 \text{ MPa}$, 稀土含量 $> 5\%$, 脱硝率 $\geq 92\%$, 烟气温度适应范围 $310\text{--}450^\circ\text{C}$, 使用寿命 > 3 年。	化工、冶金、环保
5	AB ₅ 型稀土储氢合金	AB ₅ 型稀土储氢合金常温下可逆容量 $> 1.5 \text{ wt\%}$, Mg 基含稀土合金最大储氢量 $> 6 \text{ wt\%}$, 寿命 > 2500 次; A ₂ B ₇ 型储氢合金初始容量 $> 390 \text{ mAh/g}$, 循环 100 次容量保持率为 90% 以上、温区宽度 -20~50°C。	新能源

序号	材料名称	性能要求	应用领域
6	超高纯稀土材料及制品	超高纯稀土金属材料：以 60 种以上主要杂质计算，绝对纯度>99.99%，气体杂质总量<100ppm； 超高纯稀土金属深加工产品：型材最大方向尺寸可达 300mm；绝对纯度 > 99.95%，型材晶粒平均尺寸 < 200μm。	电子信息领域
7	高性能铈锆储氧材料	产品比表面 > 80m ² /g，储氧量 > 500μmol O ₂ /g，且具有较高的高温热稳定性能，1000℃、10 小时高温老化后比表面 > 40m ² /g，储氧量 > 350μmol O ₂ /g，产品一致性要求偏差<2%。铈锆产品整体性能满足国 V、国 VI 标准汽车尾气净化催化剂的使用要求。	汽车
8	稀土化合物	高纯稀土化合物：绝对纯度>99.995%，相对纯度 > 99.999%； 超高纯稀土氧化物：稀土纯度 > 99.9995%，CaO < 2ppm，Fe ₂ O ₃ < 1ppm，SiO ₂ < 2ppm； 超高纯稀土卤化物纯度≥99.99%，水、氧含量 < 50ppm； 高纯稀土氟化物镀膜材料：绝对纯度>99.99%，相对纯度>99.995%，氧含量<100ppm； 高纯氧化钪：绝对纯度 > 99.99%，粒度 D ₅₀ =0.6~1.4μm； 超细粉体稀土氧化物：相对纯度 > 99.99%，粒径 D ₅₀ =30~100nm，分散度 (D ₉₀ -D ₁₀) / (2D ₅₀) =0.5~1。	功能晶体、集成电路、红外探测、燃料电池、陶瓷电容器
9	特种稀土合金	稀土镁合金，纯度 > 99.95%，延伸率≥15%，屈服强度≥250MPa，抗拉强度≥280MPa。	航天、电子通讯、交通运输
10	高端稀土功能晶体	稀土闪烁晶体：CeLYSO 晶体尺寸Φ80×200mm ³ ，衰减时间≤42ns，光输出≥28photons/kev； 稀土掺杂光纤激光器：平均输出功率 > 150W，中心波长 1.92~1.99μm，光谱带宽 < 3nm，光束质量 M ₂ ≤1.5，功率稳定性±2%。	医疗器械、地质勘探
11	稀土抛光材料	高档稀土抛光液，粉体 CeO ₂ 含量≥99.9%，晶粒尺寸≤30nm，形貌接近球形，抛光液粒度 D ₅₀ =50~300nm，D _{max} < 500nm，有害杂质离子浓度 < 40ppm，硅晶片抛光速度≥100nm/min，表面粗糙度 Ra≤1nm，高性能玻璃基片抛光速度≥25nm/min，表面粗糙度 Ra≤0.5nm。	电子信息
三 先进半导体材料和新型显示材料			
1	氮化镓单晶衬底	包括 2 英寸及以上 GaN 单晶衬底，位错密度 < 5×10 ⁶ cm ⁻² ，半绝缘 GaN 电阻率 > 1×10 ⁶ Ω·cm。	电子信息
2	碳化硅单晶衬底	4 英寸以上 SiC 单晶衬底，微管密度 < 5/cm ² ，位错密度 < 1000/cm ² ，N 型 SiC 衬底电阻率 0.015~0.030Ω·cm，半绝缘 SiC 衬底电阻率≥1×10 ⁵ Ω·cm。	电子信息
3	碳化硅外延片	包括 4 英寸碳化硅同质外延片，6 英寸导电碳化硅外延片。外延表面缺陷密度 < 5/cm ² 。	电子信息
4	4 英寸 GaN 外延片	直径Φ100±0.5mm，导电类型 n-type，载流子浓度 3×10 ¹⁷ cm ⁻³ ，E.P.D < 1×10 ⁴ 。	新型显示

序号	材料名称	性能要求	应用领域
5	氮化铝材料	氮化铝单晶材料：双晶半高宽（002）、（102）均 $<50\text{arcsec}$ ； 氮化铝陶瓷材料：热导率 $>180\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ； 氮化铝薄膜材料：用于LED的均匀性 $\leq1\%$ ，用于声波器件的均匀性 $\leq0.5\%$ 。	新型显示
6	电子级多晶硅	符合国标 GB/T12963-2014 要求。电子1级：施主杂质 $\leq0.15\times10^9$ 、受主杂质 $\leq0.05\times10^9$ ；电子2级：施主杂质 $\leq0.25\times10^9$ 、受主杂质 $\leq0.08\times10^9$ ；电子3级：施主杂质 $\leq0.30\times10^9$ 、受主杂质 $\leq0.10\times10^9$ 。	集成电路、分离器件
7	平板显示用ITO靶材	$\text{In}_2\text{O}_3:\text{SnO}_2=90:10\text{wt\%}(\pm0.5\%)$; $(200\sim500)\times(600\sim1200)\times(5\sim13)\text{mm}^3$; 纯度 $>99.99\%$, 相对密度 $\geq99.7\%$, 电阻率 $\leq1.8\times10^{-3}\Omega\cdot\text{mm}$, 焊合率 $\geq97\%$, 平均晶粒 $<8\mu\text{m}$ 。	新型显示
8	平面显示用高纯钼靶材	纯度 $>99.95\%$, 密度 $\geq10.15\text{g/cm}^3$, 平均晶粒 $<100\mu\text{m}$, 均匀分布, 且沿长度方向的平均晶粒尺寸偏差 $<20\%$, 焊合率 $>97\%$. 产品尺寸: G6~G8.5 TFT-LCD 世代线 $(2300\sim2700)\times(200\sim290)\times(8\sim23)\text{mm}^3$; G2~G5.5 TFT-LCD 世代线 $(800\sim1600)\times(900\sim2000)\times(8\sim20)\text{mm}^3$; OLED 生产线 $(2300\times1800\times14)\text{mm}^3$.	新型显示
四 新型能源材料			
1	镍钴锰酸锂三元材料	比容量 $>180\text{mAh/g}$ (0.5C), 循环寿命 >1000 圈 (80%)。	新能源
2	负极材料 (硅碳负极材料)	低比容量 ($<600\text{mAh/g}$)：压实密度 >1.5 , 循环寿命 >300 圈 (80%, 1C)； 高比容量 ($>600\text{mAh/g}$)：压实密度 >1.3 , 循环寿命 >100 圈 (80%, 0.5C)。	新能源
3	燃料电池膜电极	膜电极铂用量 $\leq0.5\text{g/kW}$, 功率密度 $\geq1.0\text{W/cm}^2$, 耐久性 $\geq5000\text{h}$ 。	汽车
4	燃料电池用金属双极板	接触电阻 (@1.5MPa) $<3\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$, 电导率 $>100\text{s/cm}$, 腐蚀电流 $<0.3\mu\text{A/cm}^2$, 厚度公差 $\pm15\mu\text{m}$ 。	汽车
5	高纯晶体六氟磷酸锂材料	纯度 $\geq99.9\%$, 酸含量 $\leq20\text{ppm}$, 水份 $\leq10\text{ppm}$, DMC不溶物 $\leq200\text{ppm}$, 硫酸盐(以 SO_4^{2-} 计) $\leq5\text{ppm}$, 氯化物(以 Cl^- 计) $\leq2\text{ppm}$, Fe、K、Na、Ca、Mg、Ni、Pb、Cr、Cu离子 $\leq1\text{ppm}$ 。	新能源
前沿新材料			
1	石墨烯薄膜	可见光区平均透过率(含基材)优于85%, 纯石墨烯薄膜雾度 $<1\%$, 面电阻值 $<100\Omega$, 与其它纳米材料复合的石墨烯薄膜雾度 $<5\%$, 面电阻值 $<10\Omega$, 石墨烯薄膜与基材结合力可耐3M胶带百格测试, 具有弯曲性能, 在ITO膜失效的情况下, 可以承受超过10万次的循环弯曲实验。	微电子、新能源
2	石墨烯改性防腐涂料	附着力1级, 耐盐雾 ≥2500 小时, 耐盐水 ≥2000 小时, 耐水 ≥2000 小时。	电力装备、海工、石化

序号	材料名称	性能要求	应用领域
3	石墨烯导电发热纤维及石墨烯发热织物	纤维性能：电阻率 $<1000\Omega\cdot\text{cm}$ ，断裂强度 $>3\text{cN/tex}$ ，干摩擦色牢度 >3 ，熔点 $>250^\circ\text{C}$ ； 织物性能：电热辐射转换效率 $>68\%$ ，表面温度不均匀度 $<\pm5^\circ\text{C}$ 。	电子信息、汽车
4	石墨烯导静电轮胎	导电率达 10^{-5}S/m ，普通轿车轮胎胎面复合石墨烯后，抗撕裂强度提升50%，模量提升50%以上，湿地刹车距离缩短1.82m； 滚动阻力降低6%，使用里程增加1.5倍以上。	汽车
5	石墨烯增强银基电接触功能复合材料	镉含量 $<100\text{ppm}$ ，电阻率 $\leq1.8\mu\Omega\cdot\text{cm}$ ；断后延伸率：退火态 $\geq20\%$ ；抗拉强度 $\geq180\text{MPa}$ ；硬度 $\geq70\text{HV}$ ；静态接触电阻 $\leq25\text{m}\Omega$ ； 电寿命 >40 万次；材料损失率 $\leq0.005\text{g}$ 。	电力电器
6	液态金属	熔点 $\leq300^\circ\text{C}$ ，表面张力室温下 $0.4\sim1.0\text{N/m}$ ，粘度室温下 $0.1\sim0.8\text{cSt}$ ，比热容 $0.01\sim5\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{C}^{-1}$ ，热导率 $8\sim100\text{W}/(\text{m}\cdot\text{C})$ ，导热系数室温下为 $>10\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，电导率室温下为 $1\sim9\times10^6\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$ 。	电子工业

工业和信息化部办公厅

2017年7月17日印发

